



PRODUKT-TECHNISCHES BLATT

KARTENAUSGABEDATUM: 12.07.2017

KARTENKORREKTUR: 16.10.2017

Seite: 1/2

ECO ALL IN ONE

www.hypertectum.de

ECO ALL IN ONE

PRODUKTINFO

ECO ALL IN ONE ist ein 1K-Mineral-Dichtungsschlämme, die zur Herstellung einer wasserdichten Beschichtung auf Beton und anderen Zementuntergründen verwendet werden kann.

SPEZIFIKATION

EIGENSCHAFT	EINHEIT UND SPEZIFIKATION
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	5,5 L WASSER JE 25 KG PULVER
ANZAHL DER SCHICHTEN	2 SCHICHTEN GEMÄSS DIN 18195
AUFTRAGSTEMPERATUR	MIN. + 5 °C, MAX. + 35 °C
AUFTRAGSDAUER	ca. 60 MIN. BEI 20 °C
GESAMTSCHICHTDICKE	2-4 MM
DRUCKFESTIGKEIT	ca. 25 N/MM ²
BIEGEFESTIGKEIT	ca. 6 N/MM ²
RAUMDICHTHEIT	ca. 1.3 KG/DM ³
FRISCHMÖRTELDICHTE	ca. 1,9 KG/DM ³
VERBRAUCH	ca. 2 KG /M ² /JE 1 MM SCHICHTDICKE
FÜR FEUCHTEN BODEN UND DRUCKLOSES WASSER	ca. 4KG /M ² /JE 2 MM SCHICHTDICKE
FÜR WASSER UNTER DRUCK (MAX. 1,5 BAR)	ca. 6 KG /M ² /JE 3 MM SCHICHTDICKE
BELASTBARKEIT	AUSHÄRTUNG BEI 20 °C (IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN OHNE LÜFTUNG KANN SICH DIE AUSHÄRTEZEIT UM 1-2 TAGE VERLÄNGERN JE NACH HERRSCHENDER FEUCHTIGKEIT)
BETRETEN:	NACH EINEM TAG
VOLL BELASTBAR:	NACH EINEM TAG



PRODUKT-TECHNISCHES BLATT

KARTENAUSGABEDATUM: 12.07.2017

KARTENKORREKTUR: 16.10.2017

Seite: 2/2

ECO ALL IN ONE

www.hypertectum.de

ECO ALL IN ONE

ANWENDUNGSBEREICH

ECO ALL IN ONE eignet sich ideal sowohl für die Abdichtung von Trinkwasserbehältern, Bauwerken im Innen- und Außenbereich, auf feuchtem und nassem Untergrund, bei Sicker- und Druckwasser sowie für den Einsatz unter Wasser.

Die oben genannten Informationen basieren auf unseren Erfahrungen.

Bei für eine bestimmte Einrichtung charakteristischen Fluktuationen, können Korrekturen erforderlich sein.

Der Hersteller garantiert die einwandfreie Qualität des Produkts, hat aber keinen Einfluss auf die Art und Weise und die Bedingungen seiner Verwendung und ist nicht verantwortlich für die Arbeit eines Planers bzw. Auftragnehmers. Die hierin enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen nach dem aktuellen Stand der Kenntnisse und praktischer Erfahrung gegeben. Dies entbindet nicht von der Verantwortung für die Durchführung von Arbeiten nach den Vorschriften der Bauindustrie und den Arbeitsschutzbestimmungen. Keine unserer schriftlich oder anderweitig veröffentlichten Anweisungen oder Spezifikationen ist rechtsverbindlich, weder im Allgemeinen noch in Bezug auf Rechte Dritter, noch entbindet die Betroffenen von der Verpflichtung, geeignete Tests zur Feststellung der Eignung des Produkts durchzuführen. Weder der Hersteller noch der Vertriebspartner haften für Schäden oder Mängel, die sich aus der kombinierten Verwendung der angebotenen Produkte mit Materialien aus den Portfolios anderer Hersteller oder aus Rezeptänderungen von Käufern oder Anwendern ergeben. Wir behalten uns auch das Recht vor, den Inhalt nachfolgender Ausgaben sowohl des technischen Datenblattes als auch der Gebrauchsanweisung ohne vorherige Ankündigung an den Kunden zu ändern, und wir behalten uns das volle Recht vor, die Produkte im Rahmen ihrer technologischen Entwicklung zu ändern. Dieses Produktdatenblatt hebt auf und ersetzt das vorherige Produktdatenblatt.